

NORMATIVE EUROPEE

UNI EN 13489:2004

CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA PER GLI ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRI

CARATTERISTICA	FACCIA DELL'ELEMENTO QUERCIA (QUERCUS)		
	●	▲	■
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della traccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Cuore	—	—	
Nodi a) Sani e aderenti	Consentito se: diametro \leq 3 mm	Consentito se: diametro \leq 8 mm	
Nodi marci	diametro \leq 3 mm se non raggruppati b)	diametro \leq 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusione di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita, leggera variazione	Consentita, leggera variazione	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Tracce di listello	—	—	
Cuore rosso e cuore nero e)	—	—	
Tasche di resina	—	—	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzuramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
PARTI NON VISIBILI	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura del parquet a) Le spaccature nei nodi e dei fori causati dai nodi devono essere stuccati b) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è più di 30 mm		

NORMATIVE EUROPEE UNI EN 13489:2004

CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA PER GLI ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRI

CARATTERISTICA	FACCIA DELL'ELEMENTO ALTRI LEGNI DI LATIFOGLIA		
	●	▲	■
Alburno sano	Consentito	Consentito	Consentito tracce leggere
Cuore	Non consentito a)	Consentito fino al 50% della traccia anteriore, se distribuito	Consentito
Nodi a) Sani e aderenti	Consentito b) se: diametro \leq 2 mm se non raggruppati c)	Consentito se: diametro \leq 5 mm se non raggruppati c)	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Nodi marci	diametro \leq 1 mm se non raggruppati c)	diametro \leq 2 mm se non raggruppati c)	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non passati. Consentiti se la larghezza \leq 0,5% della larghezza dell'elemento	
Inclusione di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento naturale (linee minerali)	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Tracce di listello	—	—	
Cuore rosso e cuore nero e)	—	—	
Tasche di resina	—	—	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzuramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
PARTI NON VISIBILI	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura del parquet a) L'alburno sano o il "cuore" devono essere scelti secondo la specie di legno interessata b) Le spaccature nei nodi e dei fori causati dai nodi devono essere stuccati c) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è più di 30 mm		

NORMATIVE EUROPEE

UNI EN 13489:2004

CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA PER GLI ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRI

CARATTERISTICA	FACCIA DELL'ELEMENTO LARICE (LARIX), PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS) E ABETE ROSSO (PICEA)		
	●	▲	■
Alburno sano	Consentito	Consentito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Cuore	—	—	
Nodi a) Sani e aderenti	Consentito se: diametro ≤ 12 mm	Consentito se: diametro ≤ 25 mm	
Nodi marci	diametro ≤ 5 mm se non raggruppati b)	diametro ≤ 15 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 40 mm di lunghezza per lista	
Inclusione di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita, leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	—	—	
Tracce di listello	—	—	
Cuore rosso e cuore nero e)	—	—	
Tasche di resina	Non consentite	Consentite di 2 mm di larghezza Consentite di 25 mm di larghezza	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzuramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
PARTI NON VISIBILI	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura del parquet a) Le spaccature nei nodi e dei fori causati dai nodi devono essere stuccati b) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è più di 30 mm		