

RAPPORTO DI PROVA

246313 / 1

Ricevimento campione: 13/02/18

Esecuzione prova: 11/05/18

Emissione rapporto: 05/06/18

Denominaz.campione: Due strati 10 mm

Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione di tipo 3.

TRIVENETA PARCHETTI S.N.C.

VIA TRIESTE 27

31016 CORDIGNANO (TV)

ITALIA

Rilascio di formaldeide. Metodo della camera da 1 m³ EN 717-1:2004

Prelievo eseguito da:

Ditta richiedente

Data inizio prova:

11/05/18

Data fine prova:

25/05/18

Condizioni di prova:

23±0,5°C e 45±3% U.R.

Procedura analitica:

Secondo #9 - 2 prelievi/giorno

Descrizione del campione:

Materiale:

Parquet

Spessore:

10,2 mm

Superficie totale:

1,0 m²

Risultati della prova:

Steady state a 284 ore	mg/m ³	ppm
a 23 °C	0,01	0,01

Nota: la conformità del prelievo alla procedura specificata dalla norma (par.7) viene garantita solo nel caso in cui esso venga dichiarato eseguito da tecnici del CATAS.

Campionamento non accreditato ACCREDIA

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.