

RAPPORTO DI PROVA **266584 / 1 rev. 1**
Emissione rapporto: 10/05/19
Denominaz.campione: Finitura superficiale Hidrooil

DITTA

TRIVENETA PARCHETTI snc - Cordignano (TV)

DATA DELLA PROVA

25/02/2019

COMPOSTI ORGANICI

NUMERO

CONCENTRAZIONE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

VOLATILI

C. A. S.

dopo 72 ore #

dopo 28 giorni #

Formaldeide *	50-00-0	n. d.	< 1
Acetaldeide *	75-07-0	n. d.	15
Toluene	108-88-3	3	2
Tetracloroetilene	127-18-4	< 2	< 2
Xileni isomeri	1330-20-7	2	< 2
1,2,4 Trimetilbenzene	95-63-6	< 2	< 2
1,4 Diclorobenzene	106-46-7	< 2	< 2
Etilbenzene	100-41-4	< 2	< 2
2 Butossietanolo	111-76-2	< 2	< 2
Stirene	100-42-5	< 2	< 2
Benzene	71-43-2	< 1	< 1
Trielina	79-01-6	< 1	< 1
Terpeni monociclici §	---	4	2
Trimetilpentandiolo diisobutirrato	6846-50-0	9	8
Di (butil) ftalato	84-74-2	< 1	< 1
Di (2-etilesil) ftalato	117-81-7	< 1	< 1
Acido acetico	64-19-7	18	15
TVOC		36	27

NOTE: # prova in doppio

n. d. = non determinate dopo 72 ore

* metodo con Dinotrofenilidrazina e HPLC non rientrante nell'ambito dell' Accreditamento ACCREDIA.

§ quantificate come toluene