

RAPPORTO DI PROVA

266562 / 2

Ricevimento campione: 21/02/19

Esecuzione prova: 25/02/19

Emissione rapporto: 04/03/19

Denominaz.campione: Finitura Hidrooil.

TRIVENETA PARCHETTI S.N.C.
VIA TRIESTE 27
31016 CORDIGNANO (TV)
ITALIA

Pavimenti e rivestimenti in legno di pareti. Determinazione della resistenza agli agenti chimici EN 13442:2013

Prodotti	Temperatura iniziale del prodotto (°C)	Tempo di applicazione	Valutazione	
			a	b
Acqua distillata	20	(24±1) h	5	5
Agente detergente	20	(24±1) h	5	5
Acetone	20	(120±10) s	5	5
Etanolo (sol. acquosa 50%)	20	(24±1) h	4	4
Vino rosso	20	(24±1) h	3	3
Aceto di vino rosso	20	(24±1) h	5	5
Olio d'oliva	20	(24±1) h	4	4
Latte di mucca	20	(24±1) h	5	5
Caffè	80	(24±1) h	3	3
Tè	80	(24±1) h	5	5
Ammoniaca (sol. acquosa 10%)	20	(8±1) h	2	2
Inchiostro nero	20	(24±1) h	2	2

Valutazione dei risultati:

5=nessun difetto

4=lieve alone o segno appena visibile

3=lieve segno visibile da più direzioni

2=segno pronunciato

1=degrado superficiale o danno strutturale

- Valutazione a = eseguita con luce diffusa

- Valutazione b = eseguita con luce diretta in cabina di osservazione

Annotazioni:

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA n° 2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Gaven

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

pag. 1/1