

**RAPPORTO DI PROVA**

**266562 / 1**

Ricevimento campione: 21/02/19

Esecuzione prova: 25/02/19

Emissione rapporto: 04/03/19

Denominaz.campione: Finitura Hidrooil.

TRIVENETA PARCHETTI S.N.C.  
VIA TRIESTE 27  
31016 CORDIGNANO (TV)  
ITALIA

**Resistenza delle superfici ai liquidi freddi (prodotti di pulizia) PTP 53:2017 Rev. 2**

| Prodotti |                                 | Tempo di<br>contatto<br>16 ore |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Cif Gel con candeggina          | 4                              |
| 2        | Cif Spray Attivo con candeggina | 4                              |
| 3        | Cillit Bang Calcare e Sporco    | 4                              |
| 4        | Cif Power Cream Cucina          | 1                              |
| 5        | Ajax Classico Universale        | 4                              |
| 6        | Glassex con ammoniaca           | 5                              |
| 7        | Vetrol Multiuso Igienizzante    | 4                              |
| 8        | Candeggina Ace                  | 3                              |
| 9        | Viakal                          | 4                              |
| 10       | Alcool denaturato               | 4                              |
| 11       | Ammoniaca (sol. 6/7%)           | 5                              |
| 12       | Mastro Lindo                    | 4                              |
| 13       | Ajax pavimenti                  | 4                              |
| 14       | Cif Easy Clean pavimenti        | 5                              |
| 15       | Lysoform Casa                   | 3                              |
| 16       | Pronto Classic Spray            | 4                              |
| 17       | Pronto Legno Vivo               | 5                              |
| 18       | Pronto Legno Pulito             | 3                              |

Valutazione dei risultati:

5 = nessun cambiamento

4 = lieve cambiamento  
visibile solo con luce riflessa

3 = leggero segno  
visibile da diverse direzioni

2 = segno marcato o  
lieve degrado superficiale

1 = segno pronunciato o  
forte degrado superficiale

Note:

- il metodo concorda con la norma EN 12720;
- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Il Cliente ha chiesto di non eseguire il condizionamento.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

## RAPPORTO DI PROVA

**266562 / 2**

Ricevimento campione: 21/02/19

Esecuzione prova: 25/02/19

Emissione rapporto: 04/03/19

Denominaz.campione: Finitura Hidrooil.

TRIVENETA PARCHETTI S.N.C.  
VIA TRIESTE 27  
31016 CORDIGNANO (TV)  
ITALIA

## Pavimenti e rivestimenti in legno di pareti. Determinazione della resistenza agli agenti chimici EN 13442:2013

| Prodotti                     | Temperatura<br>iniziale del<br>prodotto<br>(°C) | Tempo di<br>applicazione | Valutazione |   |
|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---|
|                              |                                                 |                          | a           | b |
| Acqua distillata             | 20                                              | (24±1) h                 | 5           | 5 |
| Agente detergente            | 20                                              | (24±1) h                 | 5           | 5 |
| Acetone                      | 20                                              | (120±10) s               | 5           | 5 |
| Etanolo (sol. acquosa 50%)   | 20                                              | (24±1) h                 | 4           | 4 |
| Vino rosso                   | 20                                              | (24±1) h                 | 3           | 3 |
| Aceto di vino rosso          | 20                                              | (24±1) h                 | 5           | 5 |
| Olio d'oliva                 | 20                                              | (24±1) h                 | 4           | 4 |
| Latte di mucca               | 20                                              | (24±1) h                 | 5           | 5 |
| Caffè                        | 80                                              | (24±1) h                 | 3           | 3 |
| Tè                           | 80                                              | (24±1) h                 | 5           | 5 |
| Ammoniaca (sol. acquosa 10%) | 20                                              | (8±1) h                  | 2           | 2 |
| Inchiostro nero              | 20                                              | (24±1) h                 | 2           | 2 |

Valutazione dei risultati:

5=nessun difetto

4=lieve alone o segno appena visibile

3=lieve segno visibile da più direzioni

2=segno pronunciato

1=degrado superficiale o danno strutturale

- Valutazione a = eseguita con luce diffusa

- Valutazione b = eseguita con luce diretta in cabina di osservazione

### Annotazioni:

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

## RAPPORTO DI PROVA

# 266562 / 3

Ricevimento campione: 21/02/19

Esecuzione prova: 28/02/19

Emissione rapporto: 04/03/19

Denominaz.campione: Finitura Hidrooil.

TRIVENETA PARCHETTI S.N.C.  
VIA TRIESTE 27  
31016 CORDIGNANO (TV)  
ITALIA

## Prova di usura mediante sfregamento PTP 134 del 2016 Rev. 1

### Modalità:

La prova viene eseguita mediante un'attrezzatura costituita da un dispositivo in grado di strofinare alternativamente un tampone di feltro di lana sulla superficie del campione in esame.

Il feltro utilizzato ha le seguenti caratteristiche:

Massa areica 78 g/mq

Superficie 225 mmq

Spessore 5,0 mm

Forza esercitata dal tampone di feltro: 2,2 N

Frequenza di scorrimento: 43 cicli al minuto

Corsa del tampone: 100 mm

### Risultati della prova:

| N° cicli | Osservazioni                      |
|----------|-----------------------------------|
| 5.000    | Lieve lucidatura superficiale.    |
| 10.000   | Moderata lucidatura superficiale. |
| 20.000   | Moderata lucidatura superficiale. |
| 30.000   | Marcata lucidatura superficiale.  |
| 40.000   | Marcata lucidatura superficiale.  |
| 50.000   | Marcata lucidatura superficiale.  |

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore*  
*Dot. Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.