

RAPPORTO DI PROVA

327284 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 12/04/22
Esecuzione prova: 13/04/22
Emissione rapporto: 20/04/22

TRIVENETA PARCHETTI S.N.C.
VIA TRIESTE 27
31016 CORDIGNANO (TV)
ITALIA

Denominaz.campione: 2 STRATI NOCE AMERICANO SPAZZOLATO VERNICIATO

Prova di usura mediante sfregamento PTP 134 del 2016 Rev. 1

Modalità:

La prova viene eseguita mediante un'attrezzatura costituita da un dispositivo in grado di strofinare alternativamente un tampone di feltro di lana sulla superficie del campione in esame.

Il feltro utilizzato ha le seguenti caratteristiche:

Massa areica 78 g/m²

Superficie 225 mm²

Spessore 5,0 mm

Forza esercitata dal tampone di feltro: 2,2 N

Frequenza di scorrimento: 43 cicli al minuto

Corsa del tampone: 100 mm

Risultati della prova:

N° cicli	Osservazioni
5.000	Non si riscontrano difetti.
10.000	Non si riscontrano difetti.
20.000	Non si riscontrano difetti.
30.000	Non si riscontrano difetti.
40.000	Non si riscontrano difetti.
50.000	Lieve variazione di lucentezza della superficie visibile in controluce.

*Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.*

*Il direttore
Dot. Franco Bulian*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.